

BAUBLOCK

ADITIVO PARA VIBRO – COMPRIMIDOS

DESCRIPCIÓN

BAUBLOCK ES UN LÍQUIDO CAFÉ, DISEÑADO COMO ADITIVO PARA LA FABRICACIÓN DE BLOCK Y ALGUNOS OTROS ELEMENTOS ELABORADOS CON VIBRACIÓN Y COMPRESIÓN.

USOS

BAUBLOCK SE EMPLEA EN LA FABRICACIÓN DE:

- BLOCK
- BOVEDILLA
- ADOCRETO Y EN GENERAL, LOS PREFABRICADOS CEMENTOSOS CON AGREGADOS DE BAJA GRANULOMETRÍA CONTROLADA, BAJO CONTENIDO DE AGUA Y FABRICADOS CON PRESIÓN Y VIBRACIÓN.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **BAUBLOCK**:

- MEJORA LOS ACABADOS.
- REDUCE EL DESGASTE DE LOS MOLDES.
- INCREMENTA LA HUMECTACIÓN Y POR LO TANTO LAS PIEZAS SON MÁS RESISTENTES.
- AUMENTA EL RENDIMIENTO Y OBTIENE MAYOR CANTIDAD DE PIEZAS POR BACHADA.
- DISMINUYE LOS TIEMPOS DE MANEJABILIDAD DE LAS PIEZAS.
- REDUCE DESPERDICIOS.

RECOMENDACIONES

- HAGA UNA PRUEBA PREVIA EN CAMPO YA QUE EL TIPO DE CEMENTO Y AGREGADOS PUEDE INFLUIR PARA OBTENER LAS CARACTERÍSTICAS DESEADAS.

APLICACIÓN

ADICIONE **BAUBLOCK** A LOS AGREGADOS

HUMECTADOS ANTES DE INCORPORAR EL CEMENTO.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

SE DOSIFICA ENTRE 150 Y 400 ml POR SACO DE CEMENTO (3 A 8 cc/kg DE CEMENTO).

LA DOSIFICACIÓN DE **BAUBLOCK** DEPENDERÁ DEL TIPO Y MARCA DEL CEMENTO, ASÍ COMO DE LAS CONDICIONES DE LOS AGREGADOS, TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

BAUBLOCK SE SUMINISTRA EN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBAS | ASTM | ESPECIFICACIÓN |
|------------------------|--------|-------------------|
| CONSISTENCIA | ----- | LÍQUIDA |
| COLOR | ----- | CAFÉ |
| OLOR | ----- | INOLORO |
| DENSIDAD | D-1475 | 1.01 – 1.03 g/ ml |
| MATERIA NO VOLÁTIL | D-2369 | 5-7 % |
| VISCOSIDAD COPA FORD 4 | D-1200 | 9–10 segundos |
| FLAMABILIDAD | ----- | NINGUNA |
| pH | E-70 | 7.5-9.5 |

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
 Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
 Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES,
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>