



# CURAFILM

## MEMBRANA PROTECTORA DE HUMEDAD EN CONCRETO FRESCO.

### DESCRIPCIÓN

**CURAFILM** ES UN LÍQUIDO VERDE CRISTALINO ELABORADO A BASE DE RESINAS Y AGENTES QUÍMICOS QUE AL APLICARSE EN SUPERFICIES DE CONCRETO RECIÉN COLADO, FORMA UNA PELÍCULA QUE EVITA LA PÉRDIDA DE AGUA POR EVAPORACIÓN, PARA EVITAR GRIETAS POR CONTRACCIÓN.

### USOS

**CURAFILM** SE EMPLEA PARA PROTEGER CONCRETOS EN:

- CARRETERAS.
- MUROS, COLUMNAS Y TRABES.
- LOSAS INCLINADAS Y HORIZONTALES.
- PISOS Y RAMPAS.
- SUPERFICIES DE CONCRETO RECIÉN COLADO QUE ESTAN EXPUESTAS A TEMPERATURAS ALTAS O VIENTOS FUERTES.

### CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **CURAFILM**:

- EVITA LA FORMACIÓN DE FISURAS SUPERFICIALES DEL CONCRETO DEBIDAS A LA PÉRDIDA ACELERADA DE AGUA POR EVAPORACIÓN.
- ES IDEAL PARA ZONAS CÁLIDAS O CON MUCHO VIENTO.
- PUEDE USARSE EN LUGARES CON POCA VENTILACIÓN COMO TÚNELES Y FOSAS POR NO CONTENER SOLVENTES.
- VIENE LISTO PARA USARSE Y SE APLICA FÁCILMENTE.

- ES ECOLÓGICO YA QUE NO CONTIENE SOLVENTES NI AGENTES CONTAMINANTES.

### RECOMENDACIONES

- DEJE SECAR LA PELÍCULA DE **CURAFILM** ANTES DE APLICAR LA MEMBRANA DE CURADO.

### APLICACIÓN

PARA APLICAR **CURAFILM** SE RECOMIENDA DILUIR EN AGUA, DEPENDIENDO DEL VIENTO Y LA TEMPERATURA, EN RELACIÓN DE 1 A 1 HASTA 1 A 4 (1 LITRO DE **CURAFILM** CON 1 LITRO DE AGUA HASTA 1 LITRO DE **CURAFILM** CON 4 LITROS DE AGUA).

**CURAFILM** SE APLICA POR ASPERSIÓN, UNA VEZ QUE SE HA DILUIDO SOBRE EL CONCRETO FRESCO AL MOMENTO DE ESTAR NIVELANDO Y PULIENDO PARA DARLE EL ACABADO.

### DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 8 A 20 m<sup>2</sup>/L.

SEGÚN LA DILUCIÓN EMPLEADA

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- AL TERMINAR DE UTILIZAR EL PRODUCTO O ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS, LAVARSE LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA.

---

#### Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX  
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705  
Página Web: [www.bautech.com.mx](http://www.bautech.com.mx), <mailto:ventas@bautech.com.mx>



## PRESENTACIÓN

- TAMBOR DE 200 L.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	VERDE CRISTALINO
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	9 – 10 segundos
DENSIDAD	D-1475	1.05 – 1.07 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	6.0 – 8.0%
OLOR	-----	INOLORO
pH	E-70	11.0 - 12.0

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES  
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

## NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

---

### Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX  
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705  
Página Web: [www.bautech.com.mx](http://www.bautech.com.mx), <mailto:ventas@bautech.com.mx>