



SELLABAU BASE

SELLADOR DE POROSIDAD DE SUPERFICIES NUEVAS

DESCRIPCIÓN

SELLABAU BASE ES UN LÍQUIDO SEMIVISCOSO BLANCO, FORMULADO A BASE DE LÁTEX SINTÉTICO Y ADITIVOS.

USOS

SELLABAU BASE SE EMPLEA:

COMO TAPAPORO SELLADOR EN SUPERFICIES DONDE SE VA RECIBIR PINTURA BASE AGUA PARA AUMENTAR SU RENDIMIENTO, ESTAS SUPERFICIES PUEDEN SER MUY VARIADAS:

- YESO
- CONCRETO
- APLANADOS
- BLOCK
- TIROL

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **SELLABAU BASE**:

- AUMENTA EL RENDIMIENTO Y LA ADHERENCIA DE LAS PINTURAS EN LAS SUPERFICIES TRATADAS.
- ES FÁCIL DE APLICAR.
- NO ES FLAMABLE.

RECOMENDACIONES.

- NO APLIQUE EN TEMPERATURA MENOR DE 5 °C NI MAYORES DE 35 °C.

- MEZCLE CON UN 10% DE LA PINTURA QUE VA A COLOCAR PARA AUMENTAR EL PODER CUBRIENTE.

APLICACIÓN

LA SUPERFICIE DONDE LO APLIQUE DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, LIBRE DE POLVO, GRASAS, ACEITES O PARTÍCULAS SUELTAS. ESTA DEBE LIMPIARSE CON UN TRAPO HÚMEDO PARA QUITAR EL POLVO ACUMULADO.

APLIQUE CON CEPILLO, BROCHA O RODILLO, CUBRA TODA EL ÁREA A UNA SOLA MANO.

ANTES DE QUE SEQUE APLIQUE LA PRIMERA MANO DE PINTURA, EN CASO QUE LA PELÍCULA HAYA SECADO, VOLVER A APLICAR OTRA MANO.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 30 A 40 m²/L., EN DILUCIÓN DE UN LITRO DE **SELLABAU BASE** EN 5 LITROS DE AGUA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



PRESENTACIÓN.

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	1.01 – 1.04 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2869	20 – 22%
VISCOSIDAD	D-2196	1600-1900 cps
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN
pH	E-70	8.0 – 9.0

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>